

防水工事 (素地が金属)

ホクレンショップ新琴似店 ツタヤ書店棟

使用材料

フレキシテープ
デカサンSP
デカデックス
ウレタン塗料

水勾配が緩いので雨水が溜まり、ルーフトレンドレ処理する前にハゼから漏水していた。板金の温度による伸縮を考慮して、これに追従できるLPL社製の塗料が採用された。ハゼを補強テープで押さえ、水下はデカサンSPを塗布、水上はデカデックスを塗布し、保護としてトップコートに日本製のウレタン塗料を全面に塗布して完了



施工前



アクアメタルプライマー塗布



フレキシテープ処理



デカデックス塗布



デカサンSP塗布



完了

函館ビール屋上(1996.11)ガルバリウム鋼板屋根防水

使用材料

フレキシテープ
デカサンSP



増築工事の際に屋上防水をすることになった。既存ジョイント部は増塗、新規増築棟のジョイント部はフレキシテープ処理をして全面デカサンSPを塗布した。