

緊急補修材

Fastfill

ファストフィル

特長

- 急速に硬化し（20℃で10分）、強度、耐久性の高いモルタルを形成。
- 平面で100mm、壁面で50mmまで一度に施工可能。
- 英国運輸省によりハイウェイの補修材としての認可DB27/86を受けている。
- 飲料水に接触する箇所での使用がDWI（英国の飲料水に接触する材料について承認を与える公的機関）で認定済。

優れた接着力と圧縮強度を持つ速乾性の無収縮モルタル、道路や滑走路、マンホールの枠の固定やコンクリート、鋼材の隙間よりの漏水の止水等、敏速かつ長期的に補修します。限られた時間や環境下の中で最大の力を発揮します。



DATA

圧縮強度

1時間	10.0N/mm ²
4時間	25.0N/mm ²
8時間	66.0N/mm ²

硬化時間

ファストフィル	15~20分
ファストフィルBM	15~20分
ファストフィルWP	2~3分